

## 5. TECHNISCHE PARAMETER DER PVC FLIESEN FORTELOCK

Die Bodenfliesen Fortelock unterliegen der Beurteilung gemäß der Verordnung des EP und Rates Nr. 305/2011 ("CPR") unter Einhaltung der Vorgänge gemäß der harmonisierten Norm ČSN EN 14041. Detaillierte Informationen über das Produkt und seine Varianten finden Sie im Katalog oder auf den

Reihe	Norm	PVC Fliesen Fortelock							
		LIGHT	INDUSTRY	INVISIBLE	XL	HOME DECOR	BUSINESS DECOR	SOLID DECOR	
Produktnummern – fliesen		2050 – Diamant 2060 – Leder 2080 – Coins	2010 – Diamant 2020 – Leder 2040 – Coins	2030	2230	2110	2120	2130	
Produktnummern – Rampe		2015 – Diamant 2025 – Leder 2045 – Coins	2015 – Diamant 2025 – Leder 2045 – Coins	2035 – Typ A 2034 – Typ B 2033 – Typ C 2032 – Typ D	2235	2115 – Typ A 2114 – Typ B 2113 – Typ C 2112 – Typ D	2125 – Typ A 2124 – Typ B 2123 – Typ C 2122 – Typ D	2135 – Typ A 2134 – Typ B 2133 – Typ C 2132 – Typ D	
Produktnummern – Ecken		2016 – Diamant 2026 – Leder 2046 – Coins	2016 – Diamant 2026 – Leder 2046 – Coins	2036 – Typ A 2037 – Typ B 2038 – Typ C 2039 – Typ D	2236	2116 – Typ A 2117 – Typ B 2118 – Typ C 2119 – Typ D	2126 – Typ A 2127 – Typ B 2128 – Typ C 2129 – Typ D	2136 – Typ A 2137 – Typ B 2138 – Typ C 2139 – Typ D	
Produktnummern – Leisten		2011 – Diamant 2021 – Leder 2041 – Coins	2011 – Diamant 2021 – Leder 2041 – Coins						
Verwendung (Klassifizierung gemäß ČSN EN ISO 10581 und 10582)		Geschäfts- und Wohnräume, Gar- agen, Werkstätten (gewerbliche Nut- zung Belastungsstu- fen 32,33)	Industrie, stark be- lastete Lagerflächen (industrielle Nutzung, Belastungsstufen 42,43)	Geschäfts- und Wohnräume, Gar- agen, Werkstätten, Industrie, stark be- lastete Lagerflächen (industrielle Nutzung, Belastungsstufen 42,43)	Geschäfts- und Wohnräume, Gar- agen, Werkstätten (gewerbliche Nut- zung Belastungsstu- fen 32,33)	Wohnräume mit gängiger Nutzung Stufe 22, kommer- zielle Nutzung Stufen 32, 33	Kommerzielle Nutzung Stufen 33, 34 oder auch industrielle Nutzung Stufe 41	Industrielle Nutzung Stufen 42, 43	
Die Größe der Fliese mit Schlössern <b>1</b>		510,5 × 510,5 mm		468 × 468 mm	653 × 653 mm	472 × 472 mm			
Tatsächliche Deckungsgröße <b>2</b>		496,5 × 496,5 mm		453 × 453 mm	639 × 639 mm	456 × 456 mm			
Typ		homogene Fliese				heterogene Fliese			
Gewicht (± 10 %) *		1,6 kg	2,2 kg	1,7 kg	2,3 kg	1,9 kg	2,1 kg	2,6 kg	
Tritflächenbehandlung		PVC				Fatra DOMO	Fatra Novoflor Extra	Tarkett Premium Collection	
Oberfläche		Leder/Diamant /Coins	Leder/Diamant /Coins	Schlangenhaut					
Oberflächenschicht		PVC				PUR			
Stärke		7 mm		6,7 mm	4 mm	6,5 mm	6,5 mm		
Stärke der Trittschicht	ČSN EN ISO 24340	7 mm		6,7 mm	4 mm	0,2 mm	0,8 mm	2 mm	
Abmessungsbeständigkeit *	ČSN EN ISO 23999								≤ 0,4 %
Chemische Beständigkeit	ČSN EN ISO 26987								gut
Reaktion auf Feuer *	ČSN EN ISO 13501-1+A1								Bfl-s1
Beständigkeit gegen Bakterien	ČSN EN ISO 846								entspricht
Härte *	ČSN EN ISO 868	92±3 Shore A							
Deformation nach statischer Belastung *	ČSN EN ISO 24343-1								< 0,1 mm
Einfluss von Sesseln mit Rädern	ČSN EN ISO 425								geeignet
Abriebbeständigkeit *	ČSN EN ISO 660-2								T
Rutschfestigkeit *	DIN 51130:2014-02					R10	R9		
Direkte, Rechtwinkligkeit, Länge*	ČSN EN ISO 24342								≤ ±0,20% nominelle Längen
Farbbeständigkeit unter künstlichem Licht		>5 (ohne Beschädigungen) (ČSN EN 20105-A02)				≥ 6 (ČSN EN ISO 105-B02)			
Stückzahl pro 1 m <sup>2</sup>		4		5	2,5	5			
Druckfestigkeit *	ČSN EN ISO 604-1								520 kg/cm
Elektrostatisches Verhalten	ČSN EN 1815								< 2 000 V

\* kann nicht für Fliesen aus wiederverwerteten Materialien garantiert werden

